


datablad

F1 FLYTSTØP

F1 FLYTSTØP



by Flisekompaniet



FLISE 
KOMPANIET

F1

by Flisekompaniet

F1 FLYTSTØP



Sement 10-30 %

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Ikke innånd støv. Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. **Ved hudkontakt:** Vask med mye såpe og vann. Produktet er klassifisert som farlig avfall, men herder etter tilsetning av vann etter få timer og klassifiseres da som ikke farlig byggavfall. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

F1 FLYTSTØP BRUKSVEILEDNING

Beskrivelse

F1 Flytstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes både inne og ute. F1 Flytstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 1,5 og 8 cm, eller benyttes i forskaling.

Bruksområder

F1 Flytstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m., enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. F1 Flytstøp lagt på isolasjon, eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp og legges ut i min. 4 cm tykkelse. Benytt armeringsstoler for at nettet holdes i riktig posisjon. F1 Flytstøp kan også benyttes til andre typer støpearbeider som trapper, brygger m.m. med iblanding av støpesand, singel, pukk eller stein. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur +6 °C, som også gjelder underlaget.

Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk ved blastring, fresing eller sliping med riktig utstyr.

Innendørs: Sugende underlag primes med F1 primer i forhold 1 del primer til 3 deler vann.

Utendørs: Underlaget forvannes og overflaten gyses med 1:1 F1 Primer/vann blandet med F1 Flytstøp til en velling som påføres underlaget med en kost. F1 Flytstøp påføres når gysingen har herdet.

Utblanding

Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp eller med tvangsblander. Benytt 3,3-3,5 liter vann til 25 kilo F1 Flytstøp. Blandingstid ca.2 minutter til klumpfri masse. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte - etterbehandling

F1 Flytstøp helles ut til ønsket tykkelse og overflaten jevner seg selv. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca.30 minutter men filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Overflaten kan piggrulles for jevnest mulig overflate. Ved å redusere vannmengden kan man også bygge fall. Beskytt utlagt masse mot for rask uttørring med plastfolie, ettervanning eller membranherder. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 %RF)

Overflaten er gangbar etter 2-4 timer. Kan tas i bruk eller flislegges etter 1 døgn. Skal overflaten påstrykes F1 membran må massen tørke i minimum 2 døgn. Varmekabler kan innkobles på laveste nivå etter 1 uke.

Forbruk

25 kilo F1 Flytstøp gir ca. 1.2 liter masse 2,1 kilo pr. m² pr. mm. lagtykkelse.

Lagring

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.